



## Postes

Poste de eucalipto creosotado | Poste de eucalipto salinizado  
Línea de electrificación | Línea de telefonía | Alumbrado público

[www.editores.com.ar/anuario/grupo\\_mayo\\_postes](http://www.editores.com.ar/anuario/grupo_mayo_postes)

### Postes de eucalipto creosotados y salinizados

Son de uso frecuente en líneas de electrificación, telefonía, alumbrado público, videocables y demás usos específicos establecidos por los clientes.

Las medidas de los postes es de 7 a 22 metros.



### Características técnicas garantizadas

- ▶ Toda la madera es de árboles de Eucalyptus Saligna, extraídos por nuestra empresa de bosques y montes propios, en la zona de Paso de Los Libres.
- ▶ Fabricamos de acuerdo a la Norma IRAM 9513:2007.
- ▶ Los postes están exentos de corteza, siendo el espesor de la albura no inferior a 1,5 centímetros en el extremo del poste.
- ▶ Presentan sus bases cortadas en un plano perpendicular al eje longitudinal, y la cima cortada a 45° respecto a un plano perpendicular al eje longitudinal.
- ▶ Los postes están correctamente estacionados en estibas, evitando el contacto con el suelo, tanto antes como después del proceso de impregnación.
- ▶ El método de impregnación es vacío-presión, en autoclave.
- ▶ Las anomalías son inferiores a las fijadas por las normas IRAM 9513:2007.
- ▶ Los diámetros corresponden a la norma IRAM 9513:2007.
- ▶ La creosota responde a los valores de la norma IRAM 9512.
- ▶ Contenido máximo de humedad de 30% para CCA y 25% para creosota.
- ▶ Penetración del 100% en albura.
- ▶ Retención total media de 10,8 kg/m<sup>3</sup> en postes CCA y 153 kg/m<sup>3</sup> en postes creosotados.
- ▶ Todos los controles de calidad de la madera y los líquidos impregnantes se efectúan en laboratorio de análisis químicos propio, equipado con instrumentos de última generación.
- ▶ Disponemos de un sistema de Gestión de Calidad certificado según norma ISO 9001:2008



+54-353 491-8601  
ventas@gcmayo.com  
www.gcmayo.com

